


Längsschrumpf/
Longitudinal change after shrinkage: -5% max.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Artikelbezeichnung/ Product type	Liefermass/ Delivered dimension	Mass nach vollstaendiger Schrumpfung/ Dimension after complete shrinkage	
	D Ø min.	d Ø max.	W nom.
HCP 1.2/0.6	1.2	0.6	0.4
HCP 1.6/0.8	1.6	0.8	0.4
HCP 2.4/1.2	2.4	1.2	0.5
HCP 3.2/1.6	3.2	1.6	0.5
HCP 4.8/2.4	4.8	2.4	0.5
HCP 6.4/3.2	6.4	3.2	0.6
HCP 9.5/4.7	9.5	4.7	0.6
HCP 12.7/6.4	12.7	6.4	0.6
HCP 19.1/9.5	19.1	9.5	0.8
HCP 25.4/12.7	25.4	12.7	0.9
HCP 38.0/19.0	38.0	19.0	1.0
HCP 50.8/25.4	50.8	25.4	1.1



**Polyolefin,
strahlenvernetzt (PEX)/
cross-linked (PEX)**

DIN 16901 / 140

PERFORMANCE SPECIFICATION

AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

deutscher Text ist verbindlich/
German text is valid

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

HellermannTyton

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 – 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 – 400

**Waerme-Schrumpfschlauch/
Heat Shrinkable Tubing
HCP...**

14.2314

Sheet
Page 1 / 1
Blatt