



Rury termokurczliwe 3:1 w rolce

HIS-3

HIS-3 jest używany do izolacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia. Zapewnia wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości

- Rury termokurczliwe bez kleju, dostępne w praktycznym opakowaniu
- Wysoki stopień skurczu 3:1
- Pasują do przewodów o różnych średnicach
- Tylko 7 rozmiarów zapewnia szeroki zakres zastosowań od 1 mm do 20 mm, umożliwiając zmniejszenie stanów magazynowych o połowę
- Przezroczyste rury są bezhalogenowe



Rury termokurczliwe HIS-3, o stopniu skurczu 3:1, w pudełku z dozownikiem, uniwersalne.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	32 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Klasa izolacji	B (VDE 0530)

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Ilość w rolce	Kolor	Samo-gasnący	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30303
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30307

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Rury termokurczliwe 3:1 w rolce

HIS-3

TYP	Śred. dostar- czana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Ilość w rolce	Kolor	Samo- gasnący	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30603
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30607
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30903
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30907
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-31203
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-31207
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-31803
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-31807
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Czarny (BK)	Tak	30	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Czerwony (RD)	Tak	30	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Niebieski (BU)	Tak	30	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-32403
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-32407

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.