



Rury termokurczliwe do 4:1 - w odcinkach 1 m

TREDUX HA47 - grubościennie z klejem

Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na działanie warunków atmosferycznych, rury grubościennie TREDUX są wykorzystywane głównie do zastosowań bezpośrednio w ziemi.

Właściwości

- Grubościenne rury termokurczliwe z klejem
- Dostępne w odcinkach o długości 1 m, dostarczane w poręcznych kartonach ekspozycyjnych
- Wszystkie rury sprzedawane w 1-metrowych odcinkach, pojedynczo lub w całych opakowaniach



TREDUX HA47 - zastosowanie w ziemi.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem



TYP	Śred. dostar- czana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 szt.	Czarny (BK)	32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 szt.	Czarny (BK)	32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 szt.	Czarny (BK)	32	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	32	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	32	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	32	321-50850

Zalecane narzędzia: 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.