




Rury termokurczliwe 2:1 - bezhalogenowe

TL27

TL27 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, co skraca czas aplikacji. Są stosowane do zabezpieczania części wrażliwych na ciepło, do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także ze względów estetycznych.

Właściwości

- Bardzo niska temperatura obkurczania
- Szybkie tempo obkurczania
- Bezhalogenowe



TL27 - bardzo elastyczna rura stosowana w przemyśle motoryzacyjnym i w aplikacjach wymagających materiałów bezhalogenowych.

MATERIAŁ	Poliolefiną usieciowaną (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-70°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Skurcz wzdluzny	+5%/-15%
Wytrzymałość dielektryczna	23 kV/mm
Samo-gasnący	Tak

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



TYP	Śred. dostar- czana (D)	Rozmiar (imp.)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TL27-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,31	500 m	Czarny (BK)	30	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,33	500 m	Czarny (BK)	30	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,36	500 m	Czarny (BK)	30	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,39	300 m	Czarny (BK)	30	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,42	150 m	Czarny (BK)	30	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,45	100 m	Czarny (BK)	30	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,48	100 m	Czarny (BK)	30	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,52	100 m	Czarny (BK)	30	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,58	100 m	Czarny (BK)	30	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,67	100 m	Czarny (BK)	30	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,76	100 m	Czarny (BK)	30	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,85	100 m	Czarny (BK)	30	302-25080

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.