



Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, przezroczyste

TF34

Rury te nadają się do ochrony oznaczeń przewodów narażonych na działanie dużych sił, jednocześnie umożliwiając ich kontrolę. Są przeznaczone do zabezpieczania elementów elektronicznych, które muszą pozostać widoczne.

Właściwości

- Przezroczyste, elastyczne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Doskonała ochrona oznaczeń przewodów
- Kilka rozmiarów o dużej rozpiętości średnic pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych
- Bezhalogenowe

Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



TF34 - przezroczysta rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Skurcz wzdluzny	-5% max.
Wytrzymałość dielektryczna	46 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Przezroczysty (CL)	30	333-34003

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.