



Klej dwuskładnikowy do rur i kształtek termokurczliwych

V9500

Właściwości

- Dwuskładnikowy klej epoksydowy
- Znakomita odporność na działanie większości rozpuszczalników i paliw, także w wyższych temperaturach
- Dostępny w dwóch rodzajach opakowań
- Klej V9500 w wersji do samodzielnego przygotowania dostępny w torebkach 10 g
- Zestaw do przygotowywania kleju: papier ścierny, niewielki spodek do mieszania i drewniana szpatułka
- Znakomita przyczepność i wytrzymałość mechaniczna spoiwa
- Spełnia wymagania przemysłu obronnego i używany jest razem z osprzętem termokurczliwym w wiązkach stosowanych w tej gałęzi przemysłu

Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



Klej dwuskładnikowy V9500.



Pistolet dozujący V9500 gwarantuje czyste i dokładne nanoszenie kleju.

MATERIAŁ	Żywica epoksydowa (EP)
Kolor	Czarny (BK)
Temp. utwardzania	+135°C
Czas utwardzania	24 godz. przy temp. +25°C, 2 godz. przy temp. +85°C
Temp. pracy	-75°C do +150°C

RoHS

TYP	Opis produktu	Oznaczenie wg normy VG	Typ narzędzia	Nr art.
V9500 Epoxy Kit	5 x 10g torebka (50g), 5 x spodek do mieszania, 5 x szpatułka do mieszania, 5 x papier ścierny	-	30	627-95000
	1 x kartusz kleju (50g), 5 x spodek do mieszania, 5 x szpatułka do mieszania, 5 x papier ścierny	VG 95343 T15 A 002 B	30	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Klej dwuskładnikowy - kartusz 50 g	-	30	627-95002
V9500 Applicator Gun	Pistolet dozujący	VG 95343 T15 DA	-	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Dysza mieszająca	VG 95343 T15 MA	-	627-95004

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.