



Opłoty ochronne odporne na ścieranie, PA6.6

Helagaine HEGPA66

Opłoty Helagaine HEGPA66 są stosowane zarówno przy budowie pojazdów mechanicznych jak też przy budowie maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego włókna poliamidowego
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wysoka elastyczność
- Łatwy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Skompresowane rozszerzają się ułatwiając aplikację
- Bardzo dobre pokrycie powierzchni



Opłot ochronny Helagaine HEGPA66 jest wykonany z poliamidu 6.6 i zapewnia doskonałą odporność na ścieranie.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temp. pracy	-60°C do +150°C
Temperatura topienia	+255°C
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS-302

HF

RoHS

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPA6604	3,0	6,0	Czarny (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4,0	8,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5,0	10,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7,0	12,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8,0	14,0	Czarny (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12,0	18,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15,0	23,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18,0	28,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25,0	32,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30,0	44,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40,0	55,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50,0	65,0	Czarny (BK)	50 m	45	170-46000

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.