



Krimpkous 2:1 - elastomeer

- TE28 - dunwandig

TE28 wordt gebruikt voor het langdurig beschermen van bekabeling in militaire installaties, motorvoertuigen en de luchtvaart.

Hoofdkenmerken

- dunwandige, zeer flexibele, hoogwaardige elastomeer krimpkous
- wordt toegepast in luchtvaart-, defensie-, railway- en automobiellapplicaties
- bestand tegen diesel, kerosine en hydraulische vloeistoffen
- biedt duurzame bescherming tegen slijtage en mechanische schade
- zeer geschikt voor het beschermen van bekabeling



TE28 dunwandige krimpkous.

MATERIAAL	elastomeer vernet (POA)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-75 °C tot +150 °C
Minimale krimptemperatuur	+170 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm
Brandbaarheid	VG 95343
Certificering	VG 95343



Krimpkous 2:1



TE28 wordt voornamelijk gebruikt in applicaties waaraan hoge eisen worden gesteld.

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Beschrijving VG norm	Artikelnr.
TE28 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	150 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 012 A	342-30000
TE28 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	150 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 013 A	342-30010
TE28 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 014 A	342-30020
TE28 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 015 A	342-30030
TE28 9,5/4,8	9,5	4,8	0,60	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 016 A	342-30040
TE28 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 017 A	342-30050
TE28 19,0/9,5	19,0	9,5	0,80	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 018 A	342-30060
TE28 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 019 A	342-30070
TE28 38,0/19,0	38,0	19,0	1,00	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 020 A	342-30080
TE28 51,0/25,4	51,0	25,4	1,10	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T 05 D 022 A	342-30090

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.