



2:1 oranında Isıyla Daralan Makaron, elastomer

• TE28 - Hafif

TE28, askeri teçhizat, motor sporları ve havacılıkta kullanılan kablo demetlerinin, uzun dönem korunması için kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- İnce cidarlı, çok esnek, yüksek performanslı elastomer ısıyla daralan makaron
- Havacılık, savunma sanayi, demiryolları ve otomotiv kablo grubu uygulamalarında kullanılır.
- Dizel, uçak yakıtı ve hidrolik yağlarına dirençlidir.
- Aşınma ve mekanik hasara karşı güvenilir bir koruma sağlar
- Kabloların ve kablo gruplarının korunması bakımından çok uygundur.



İnce cidarlı TE28 makaron.

MALZEME	Elastomer, çapraz-bağlı (POA)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-75 °C ila +150 °C
Min. Daralma Isısı	+170 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	VG 95343
Spesifikasyon	VG 95343

RoHS ✓



TE28 çoğunlukla yüksek performans uygulamalarında kullanılır.



Isıyla Daralan Makaron 2:1

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	VG-Norma göre tanım	Ürün-No.
TE28 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	150 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 012 A	342-30000
TE28 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	150 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 013 A	342-30010
TE28 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	60 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 014 A	342-30020
TE28 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	60 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 015 A	342-30030
TE28 9,5/4,8	9,5	4,8	0,60	60 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 016 A	342-30040
TE28 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	60 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 017 A	342-30050
TE28 19,0/9,5	19,0	9,5	0,80	30 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 018 A	342-30060
TE28 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	30 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 019 A	342-30070
TE28 38,0/19,0	38,0	19,0	1,00	30 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 020 A	342-30080
TE28 51,0/25,4	51,0	25,4	1,10	30 m	Siyah (BK)	VG 95343 T 05 D 022 A	342-30090

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.