



3:1 oranında ısıyla daralan, rulo halinde makaron

HIS-A - yapışkanlı

HIS-A, neme karşı sızdırmazlık kazandırdığı gibi korozyon ve mekanik aşınmaya karşı koruma sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Yapışkanlı ısıyla daralan makaron
- Isıtıldığında içteki cidar erir ve boşlukları doldurur
- Yapışkan, makaron soğurken neme karşı sızdırmazlık görevi görür
- Kaplanan bileşenleri korur
- Siyah ve şeffaf renklerde mevcuttur
- Çok geniş bir aralıktaki uygulamalar için 6 farklı ebat



HIS-A Isıyla Daralan Makaron 3:1+Yapışkan Dağıtıcı Kutusu. Mükemmel sızdırmazlık.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Dielektrik Dayanım	24 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1 (şeffaf hariç)
İzolasyon Sınıfı	A (VDE 0530)



Isıyla Daralan Makaron 3:1, yapışkanlı



RoHS ✓

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Kendi kendine sönme	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-10900
	9,0	3,0	1,00	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-11200
	12,0	4,0	1,65	5 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-11800
	19,0	6,0	2,10	4 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Siyah (BK)	Evet	30	308-12400
	24,0	8,0	2,35	3 m	Şeffaf (CL)	Hayır	30	308-12403

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.