

**2:1 oranında ısıyla daralan makaron, PVC****LVR**

LVR, kablo mafsalı, alçak gerilim baraları ve aküler için kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları

- PVC ısıyla daralan makaron
- Kendiliğinden-sönen
- Kimyasallara karşı iyi bir direnç ve mekanik koruma



LVR, mekanik koruma için.

MALZEME	Esnek Polivinil Klorid, kadmiyum içermeyen (PVC)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +105 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+80 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	22 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS ✓

Isıyla Daralan Makaron 2:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
LVR-2.4/1.2	2,4	1,2	0,40	250 m	Siyah (BK)	30	344-00240
LVR-3.2/1.6	3,2	1,6	0,40	250 m	Siyah (BK)	30	344-00320
LVR-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	250 m	Siyah (BK)	30	344-00480
LVR-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	250 m	Siyah (BK)	30	344-00640
LVR-9.5/4.8	9,5	4,8	0,60	125 m	Siyah (BK)	30	344-00950
LVR-12.7/6.4	12,7	6,4	0,70	75 m	Siyah (BK)	30	344-01270
LVR-19.1/9.5	19,0	9,5	0,80	100 m	Siyah (BK)	30	344-01900
LVR-25.4/12.7	25,4	12,7	1,00	100 m	Siyah (BK)	30	344-02540

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.