



3:1 oranında ısıyla daralan, kendiliğinden sönen makaron

TCN20 - Yüksek genişletilmiş

Çapların çok farklılık gösterdiği parçalarda mekanik ve elektriksel koruma sağlar. Bu makaron, hızlı daralma özelliği sayesinde yüksek hacimli üretim için uygundur.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek genişletilmiş poliolefinden yapılmış, ince cidarlı bir makarondur
- Kendiliğinden sönen yapıdadır ve düşük daralma sıcaklığına sahiptir
- Yüksek seviyede alev geciktirici özelliktedir ve UL224 VW-1 onaylıdır



Isıyla daralan makaron TCN20.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/-5%
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 3:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Siyah (BK)	30	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Siyah (BK)	30	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Siyah (BK)	30	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Siyah (BK)	30	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Siyah (BK)	30	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Siyah (BK)	30	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Siyah (BK)	30	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,80	60 m	Siyah (BK)	30	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Siyah (BK)	30	300-73210

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.