

Isıyla Daralan Makaron, PTFE

TFE2 2:1 daralma oranı

pH-ölçüm aletleri gibi, aktif akışkanlara karşı direnç veya çok ince cidarlı makaron gereken, yüksek sıcaklıktaki uygulamalar için TFE idealdir. TFE makaron, aynı zamanda sürtünmeden kaynaklanan hareketi azaltmak için de kullanılır, örneğin silindirleri kaplamak gibi.

Özellikleri ve Yararları

- PTFE ısıyla daralan makaron
- Çok yüksek sıcaklık dayanımı
- Ekstra ince cidarlı şeffaf makaron
- Yüksek aşınma direnci ve aktif kimyasallara karşı iyi direnç
- 2:1 (TFE2) ya da 4:1 (TFE4) daralma oranlarında mevcuttur.




TFE, 2:1 veya 4:1 daralma oranlarında mevcuttur.

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

MALZEME	Politetrafloroetilen (P-PTFE)
Çalışma Sıcaklığı	-65 °C ila +260 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+330 °C
Daralma sonrası boyda değişim	~%20 maksimum
Dielektrik Dayanım	40 kV/mm
Yanıcı	Hayır

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 2:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Tel Boyutu (AWG)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Daralma Oranı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TFE2-30	0,86	0,38	30	0,23	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00079
TFE2-28	0,96	0,46	28	0,23	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00099
TFE2-26	1,17	0,56	26	0,23	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00109
TFE2-24	1,27	0,69	24	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00139
TFE2-22	1,39	0,82	22	0,25	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00149
TFE2-20	1,52	0,99	20	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00159
TFE2-18	1,93	1,25	18	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00199
TFE2-16	2,36	1,55	16	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00249
TFE2-14	3,05	1,83	14	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00319
TFE2-12	3,81	2,26	12	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00399
TFE2-10	4,85	2,85	10	0,30	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00489
TFE2-8	6,10	3,58	8	0,38	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00619
TFE2-6	7,67	4,52	6	0,38	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00779
TFE2-4	9,40	5,69	4	0,38	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-00949
TFE2-2	10,92	7,06	2	0,38	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-01109
TFE2-0	11,94	8,81	0	0,38	1,2 m	Şeffaf (CL)	2:1	30	336-01209

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. AWG: ABD Tel Ölçüsü Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.