



Isıyla Daralan Makaron ve Formlar için İki Bileşenli Yapışkan

V9500

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek performanslı, iki bileşenli epoksi yapışkandır
- Yüksek sıcaklıklarda bile çoğu solvent ve yakıtlara karşı çok iyi bir dirence sahiptir
- İki farklı pakette mevcuttur
- V9500, elle karıştırılmak üzere 10 g'lık paketlerde mevcuttur
- İşleme seti, zımpara kağıdı, küçük bir karışım kabı ve ahşap spatula içerir
- Yüksek performanslı yapışma sağlar
- Kablo demetlerinde ısıyla daralan parçalarla ilgili askeri gereklilikleri karşılar



V9500 İki-bileşenli epoksi reçine yapışkan.

Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



V9500 uygulama tabancası, özel bağlantıların temiz ve hassas kaplanmasını garanti eder.

MALZEME	Epoksi reçineler (EP)
Renk	Siyah (BK)
Kuruma Sıcaklığı	+135 °C
Kuruma Süresi	+25 °C'de 24 saat, +85 °C'de 2 saat
Çalışma Sıcaklığı	-75 °C ila +150 °C

RoHS ✓

TİP	Açıklama	VG-Norma göre tanım	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
V9500 Epoxy Kit	5 x 10g sachets (50g), 5 x mixing pots, 5 x mixing sticks, 5 x emery papers	-	30	627-95000
	1 adet ikili kartuş (50gr), 5 adet karıştırma kabı, 5 adet karıştırma çubuğu, 5 adet zımpara kağıdı	VG 95343 T15 A 002 B	30	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Two-component adhesive cartridge	-	30	627-95002
V9500 Applicator Gun	Uygulama el aleti	VG 95343 T15 DA	-	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Mixing nozzle	VG 95343 T15 MA	-	627-95004

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.