


## Fiche technique

Numéro d'article :  
170-41200

**HEGPA6612**



<b>Famille de produits</b>	Gaines tressées expansées
<b>Nom du produit</b>	Helagaine HEGPA66, forte résistance à l'abrasion
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	100 m
<b>Homologation(s)</b>	ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2
<b>Mise en place</b>	Afin d'éviter l'effilochement, la tresse est coupée avec un filament chaud qui soude proprement les brins ensemble. La gaine tressée peut également être livrée en longueurs coupées. Nous consulter.
<b>Point de fusion</b>	+255 °C
<b>Qté par</b>	mètre
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -60 °C à +150 °C
<b>Ø max. du toron</b>	14 mm
<b>Ø min. du toron</b>	8 mm

HF ✓ RoHS ✓

**EN 45545-2**

**ECE R-118**