

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
300-06001

TU28-2.4/1.2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe - 2:1, samogasnące, bezhalogenowe, odporne na działanie oleju napędowego
Rodzina produktów	TU28 - rury cienkościenne
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
Grubość ścianki (WT)	0,49 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	200 m
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	2,59 mm
Śr. po max. skurczu (d)	1,20 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test szoku termicznego	4h/225°C
Wydłużenie przy zerwaniu	200%
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	10,3 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niepłynna, niekapiąca, niepękająca

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343