

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
300-06002

TU28-3.2/1.6



|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                  | Rury termokurczliwe - 2:1, samogasnące, bezhalogenowe, odporne na działanie oleju napędowego |
| <b>Rodzina produktów</b>                | TU28 - rury cienkościenne                                                                    |
| <b>Materiał</b>                         | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                                               |
| <b>Kolor</b>                            | Czarny (BK)                                                                                  |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>         | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2                                                     |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>             | 0,51 mm                                                                                      |
| <b>Ilość w</b>                          | szpuli                                                                                       |
| <b>Ilość w opak.</b>                    | 200 m                                                                                        |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>      | +120°C                                                                                       |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                  | +/-5 %                                                                                       |
| <b>Stopień skurczu</b>                  | 2:1                                                                                          |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>              | 3,64 mm                                                                                      |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>          | 1,59 mm                                                                                      |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>         | -55°C do +125°C                                                                              |
| <b>Test szoku termicznego</b>           | 4h/225°C                                                                                     |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>         | 200%                                                                                         |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>       | 19,7 kV/mm                                                                                   |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>      | 10,3 MPA                                                                                     |
| <b>Zachowanie przy szoku termicznym</b> | niepłynna, niekapiąca, niepękająca                                                           |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343