


## Fiche technique

Numéro d'article :  
300-30160

**HIS-PACK-1.6/0.8**



|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                     | Gaines thermorétractables 2:1, en rouleau  |
| <b>Nom du produit</b>                          | HIS-PACK, en dévidoir                      |
| <b>Matière</b>                                 | Polyoléfine réticulée (PO-X)               |
| <b>Couleur</b>                                 | Noir (BK)                                  |
| <b>Absorption d'eau</b>                        | 0,15 %                                     |
| <b>Allongement à la rupture</b>                | 800% (IEC 684 P2)                          |
| <b>Classe d'isolation</b>                      | E (VDE 0530)                               |
| <b>Contenu</b>                                 | 10 m                                       |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                       | 0,40 mm                                    |
| <b>Homologation(s)</b>                         | ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1 |
| <b>N° de dossier UL</b>                        | E143529                                    |
| <b>Qté par</b>                                 | boîte                                      |
| <b>Rapport de rétreint</b>                     | 2:1                                        |
| <b>Résistance à la traction</b>                | 17 MPa                                     |
| <b>Résistance aux chocs thermiques</b>         | Pas d'égouttement                          |
| <b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b> | 20 kV/mm [IEC 243]                         |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>               | +100 °C                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>           | De -55 °C à +125 °C                        |
| <b>Tenue au feu</b>                            | UL224 VW1                                  |
| <b>Test de choc thermique</b>                  | 4h/250°C                                   |
| <b>Test de vieillissement thermique</b>        | 168h/175°C                                 |
| <b>Variation longitudinale</b>                 | +/-5%                                      |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                      | 1,6 mm                                     |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>               | 0,8 mm                                     |

