

## Ficha técnica

Código do artigo:  
300-32543

HIS-PACK-25.4/12.7



|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                        | Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa |
| <b>Família de Produto</b>                      | HIS-PACK                              |
| <b>Material</b>                                | Poliolefina reticulada (PO-X)         |
| <b>Cor</b>                                     | Transparente (CL)                     |
| <b>Absorção de água</b>                        | 0,15 %                                |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                  | 800% (IEC 684 P2)                     |
| <b>Classe de Isolamento</b>                    | E (VDE 0530)                          |
| <b>Comportamento sob Choque Térmico</b>        | Sem pingos                            |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                      | 5 m                                   |
| <b>Força de Tensão</b>                         | 17 MPa                                |
| <b>Parede (WT)</b>                             | 0,90 mm                               |
| <b>Quantidade por</b>                          | caixa                                 |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>    | 20 kV/mm [IEC 243]                    |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                    | 2:1                                   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                 | -55 °C a +125 °C                      |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>       | +100 °C                               |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                 | 4h/250°C                              |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico</b>         | 168h/175°C                            |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                      | 12,7 mm                               |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                        | 25,4 mm                               |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b> | +/-5%                                 |

