


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
300-73061

TCN20-6.4/3.2



|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                     | Rury termokurczliwe 2:1 - na szpuli, o niestandardowych długościach |
| <b>Rodzina produktów</b>                                   | TCN20 - cienkościenne, do zastosowań do +125°C, samogasnące         |
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                      |
| <b>Kolor</b>                                               | Brązowy (BN)                                                        |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                            | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1    |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 0,54 mm                                                             |
| <b>Ilość w</b>                                             | pudełku                                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>                                       | 300 m                                                               |
| <b>Klasa izolacji</b>                                      | E (VDE 0530)                                                        |
| <b>Klasa palności</b>                                      | UL 224 VW1                                                          |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +100°C                                                              |
| <b>Numer pliku UL</b>                                      | E143529                                                             |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                                     | +/-5 %                                                              |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | 2:1                                                                 |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 6,4 mm                                                              |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 3,2 mm                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -55°C do +125°C                                                     |
| <b>Test starzenia termicznego</b>                          | 168h/160°C                                                          |
| <b>Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)</b>              | 350 %                                                               |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>                            | 400%                                                                |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>                          | 20 kV/mm                                                            |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>                         | 14 MPA                                                              |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym</b> | 14 MPA                                                              |

RoHS✓

