

## Ficha técnica

Código do artigo:  
300-73130

TCN20-2.4/0.8



|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                          | Tubo termorretrátil 3:1 - Autoextinguível                                                                       |
| <b>Família de Produto</b>                        | TCN20 sobreexpandido                                                                                            |
| <b>Material</b>                                  | Poliolefina reticulada (PO-X)                                                                                   |
| <b>Cor</b>                                       | Preto (BK)                                                                                                      |
| <b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>    | 350 %                                                                                                           |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                    | 400%                                                                                                            |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                        | 300 m                                                                                                           |
| <b>Especificações</b>                            | C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10 |
| <b>Flamabilid.</b>                               | UL224 VW-1                                                                                                      |
| <b>Força de Tensão</b>                           | 14 MPa                                                                                                          |
| <b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b> | 14 MPa                                                                                                          |
| <b>Parede (WT)</b>                               | 0,4 mm                                                                                                          |
| <b>Quantidade por</b>                            | rolo                                                                                                            |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>      | 20 kV/mm [IEC 243]                                                                                              |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                      | 3:1                                                                                                             |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                   | -55 °C a +125 °C                                                                                                |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>         | +100 °C                                                                                                         |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico</b>           | 168h/160°C                                                                                                      |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>                      | E143529                                                                                                         |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>   | +/-5%                                                                                                           |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                        | 0,8 mm                                                                                                          |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                          | 2,4 mm                                                                                                          |

