

Fiche technique

Numéro d'article :
300-73170

TCN20-9.5/3.2



Famille de produits	Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine
Nom du produit	TCN20X, noir, surexpansé, en rouleau
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Allongement à la rupture	400%
Contenu	100 m
Elongation au vieillissement thermique	350 %
Epais. paroi (WT)	0,6 mm
Homologation(s)	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
N° de dossier UL	E143529
Qté par	bobine
Rapport de rétreint	3:1
Résistance à la traction	14 MPa
Résistance minimale à la traction dans le temps	14 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	20 kV/mm [IEC 243]
Temp. min. de rétreint °C	+100 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de vieillissement thermique	168h/160°C
Variation longitudinale	+/-5%
Ø expansé (D) min.	9,5 mm
Ø max. après rétreint (d)	3,2 mm

RoHS

