

技术数据表

产品编号

300-73200

TCN20-25.4/9.5



产品名称	热缩比 3:1 - 自熄
产品分类	TCN20 高扩充率
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
UL文件号	E143529
包装数量	60 米
壁厚 WT	0.8 mm
断裂延伸率	400%
工作温度	-55°C 至 +125°C
规格	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
介电强度 [试验方法]	20 kV/mm [IEC 243]
抗拉强度	14 MPa
热老化后最小拉伸强度	14 MPa
热老化伸长率 (%)	350 %
热老化试验	168h/160°C
收缩比	3:1
收缩后长度变化	+/-5%
收缩前直径 D	25.4 mm
完全收缩后直径 d	9.5 mm
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+100 °C
最小包装单位	卷

