

Fiche technique

Numéro d'article : 300-73554 TCN20-2.4/1.2



|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits                             | Gaine thermorétractable 2:1, en rouleaux ou longueurs à façon          |
| Nom du produit                                  | TCN20, paroi mince, jusque +125°C, auto-extinguible                    |
| Matière                                         | Polyoléfine réticulée (PO-X)                                           |
| Couleur                                         | Bleu (BU)                                                              |
|                                                 |                                                                        |
| Allongement à la rupture                        | 400%                                                                   |
| Classe d'isolation                              | E (VDE 0530)                                                           |
| Contenu                                         | 30 m                                                                   |
| Elongation au vieillissement thermique          | 350 %                                                                  |
| Epais. paroi (WT)                               | 0,42 mm                                                                |
| Homologation(s)                                 | UL 224 125 °C 600V VW-1, CSA   C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980) |
| N° de dossier UL                                | E143529                                                                |
| Qté par                                         | boîte                                                                  |
| Rapport de rétreint                             | 2:1                                                                    |
| Résistance à la traction                        | 14 MPa                                                                 |
| Résistance minimale à la traction dans le temps | 14 MPa                                                                 |
| Rigidité diélectrique                           | 20 kV/mm                                                               |
| Temp. min. de rétreint °C                       | +100 °C                                                                |
| Températures d'utilisation °C                   | De -55 °C à +125 °C                                                    |
| Tenue au feu                                    | UL224 VW1                                                              |
| Test de vieillissement thermique                | 168h/160°C                                                             |
| Variation longitudinale                         | +/-5%                                                                  |
| Ø expansé (D) min.                              | 2,4 mm                                                                 |
| Ø max. après rétreint (d)                       | 1,2 mm                                                                 |

