

## Fiche technique

Numéro d'article :  
300-73746

TCN20-101.6/50.8



|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                             | Gaine thermorétractable 2:1, en rouleaux ou longueurs à façon    |
| <b>Nom du produit</b>                                  | TCN20, paroi mince, jusque +125°C, auto-extinguible              |
| <b>Matière</b>                                         | Polyoléfine réticulée (PO-X)                                     |
| <b>Couleur</b>                                         | Vert (GN)                                                        |
| <b>Allongement à la rupture (min.)</b>                 | 400 %                                                            |
| <b>Classe d'isolation</b>                              | E (VDE 0530)                                                     |
| <b>Contenu</b>                                         | 2 m                                                              |
| <b>Elongation au vieillissement thermique</b>          | 350 %                                                            |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                               | 1,30 mm                                                          |
| <b>Homologation(s)</b>                                 | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| <b>N° de dossier UL</b>                                | E143529                                                          |
| <b>Qté par</b>                                         | sachet                                                           |
| <b>Rapport de rétreint</b>                             | 2:1                                                              |
| <b>Résistance à la traction</b>                        | 14 MPa                                                           |
| <b>Résistance minimale à la traction dans le temps</b> | 14 MPa                                                           |
| <b>Rigidité diélectrique</b>                           | 20 kV/mm                                                         |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>                       | +100 °C                                                          |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                   | De -55 °C à +125 °C                                              |
| <b>Tenue au feu</b>                                    | UL224 VW1                                                        |
| <b>Test de vieillissement thermique</b>                | 168h/160°C                                                       |
| <b>Variation longitudinale</b>                         | +/-5%                                                            |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                              | 101,6 mm                                                         |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>                       | 50,8 mm                                                          |

RoHS

**UL** **US**