

Fiche technique

Numéro d'article :
301-10002

SA47 11.0/2.4

Famille de produits	Gaines thermorétractables 4:1, paroi standard avec adhésif noir
Nom du produit	SA47, transparent, sans halogène, en barre de 1,2 m
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Transparent (CL), Noir (BK)
Absorption d'eau	0,5 %
Adhésif	Adhésif thermofusible
Allongement à la rupture [Méthode de test]	450% [ASTM D2671]
Contenu	1,2 m
Epais. paroi (WT)	1,8 mm
Qté par	pcs.
Rapport de rétreint	4:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	14 MPa [ASTM D2671]
Résistance aux chocs thermiques	Pas de fissure
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	20 kV/mm [ASTM D149]
Temp. min. de rétreint °C	+130 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +125 °C
Test de choc thermique	4h/225°C
Ø expansé (D) min.	11,0 mm
Ø max. après rétreint (d)	2,4 mm
Variation longitudinale	-10% max.

HF ✓

RoHS ✓