

## Materiale datablad

Varenummer  
301-60320

HUS876 3.2/1.6



|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)           |
| Farve                                                          | Sort (BK)                                |
| Antal pr.                                                      | meter                                    |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 20 kV/mm [ASTM D150]                     |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 1,6 mm                                   |
| Diameter før krymp (D)                                         | 3,2 mm                                   |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                       |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [ISO 37]                            |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 400 %                                    |
| Isoleringsklasse                                               | B (VDE 0530)                             |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                      |
| Længdeændring efter krymp                                      | +/- 5 %                                  |
| Min. krympetemperatur                                          | +85 °C                                   |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende, Ikke brudt [ASTM D2671]   |
| Pakkeindhold                                                   | 300 m                                    |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke brudt |
| Specifikation                                                  | CSA, MIL-DTL-23053/5C, UL 224 VW-1       |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 17 MPa [ISO 37]                          |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                  |
| Varmeknok test                                                 | 4h/250°C                                 |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/175°C [ISO 37]                      |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 0,50 mm                                  |

RoHS

