

Materiale datablad

Varenummer
301-60950

HUS876 9.5/4.8



Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [ASTM D150]
Diameter efter krymp (D)	4,8 mm
Diameter før krymp (D)	9,5 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	400% [ISO 37]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/- 5 %
Min. krympetemperatur	+85 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende, Ikke brudt [ASTM D2671]
Pakkeindhold	150 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke brudt
Specifikation	CSA, MIL-DTL-23053/5C, UL 224 VW-1
Trækstyrke MPa [Testmetode]	17 MPa [ISO 37]
UL fil nummer	E143529
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [ISO 37]
Vægtykkelse (WT)	0,60 mm

RoHS

