

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
301-63810

HUS876 38.0/19.0



Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	CSA, MIL-DTL-23053/5C, UL 224 VW-1
Grubość ścianki (WT)	1,0 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	50 m
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Min. temp. obkurczania w °C	+85°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdluzny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	38,0 mm
Śr. po max. skurczu (d)	19,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [ISO 37]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	400 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	400% [ISO 37]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [ASTM D150]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	17 MPA [ISO 37]
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niepłynna, niełamiąca się
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca, niełamiąca się [ASTM D2671]

RoHS✓

