


Technische datasheet

Artikel Nummer
302-20240

TL27-2.4/1.2



Productgroep	Krimpkous 2:1 snel - halogeenvrij
Productfamilie	TL27
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Breekspanning [Testmethode]	400 [ASTM D882]
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	23 kV/mm [ASTM D876]
Gebruikstemperatuur - °C	-70 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/225°C
Hitteveroudering rek (%)	170 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/136°C [SAE-AS23053]
Hoeveelheid per	M
Inhoud	400 m
Krimpverhouding	2:1
Lage temperatuur testmethode	UL 224
Lengtekrimp	+5 % / -15 %
Maat bij uitlevering Ø D	2,4 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+90 °C
Na vrije krimp Ø d	1,2 mm
Treksterkte [Testmethode]	10,4 MPa [ASTM D882]
Treksterkte bij hitteveroudering	7,3 MPa
Wanddikte (WT)	0,36 mm

