

Ficha técnica

Código do artigo: 302-22540 TL27-25.4/12.7



|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grupo de produto                                    | Tubo termorretrátil 2:1 - livre de halogéneo |
| Família de Produto                                  | TL27                                         |
| Material                                            | Poliolefina reticulada (PO-X)                |
| Cor                                                 | Preto (BK)                                   |
| Alongamento com Envelhecimento térmico              | 170 %                                        |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]            | 400 [ASTM D882]                              |
| Comportamento a baixa temperatura [Método de teste] | Sem fissuras [UL 224]                        |
| Comportamento sob Choque Térmico                    | Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras         |
| Força de Tensão [Método de teste]                   | 10,4 MPa [ASTM D882]                         |
| Força de Tração no Envelhecimento térmico           | 7,3 MPa                                      |
| Parede (WT)                                         | 0,67 mm                                      |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]                | 23 kV/mm [ASTM D876]                         |
| Taxa de Encolhimento                                | 2:1                                          |
| Temperatura de Trabalho                             | -70 °C a +135 °C                             |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                   | +90 °C                                       |
| Teste de Choque Térmico                             | 4h/225°C                                     |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]   | 168h/136°C [SAE-AS23053]                     |
| Ø d máx. Contraído                                  | 12,7 mm                                      |
| Ø Mín. Fornecido                                    | 25,4 mm                                      |
| Variação Longitudinal após encolhimento             | +5%/-15%                                     |

HF✓ RoHS✓