

技术数据表

产品编号

302-23810

TL27-38.1/19.1



产品名称	热缩比 2:1 无卤
产品分类	TL27
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
包装数量	100 米
壁厚 WT	0.76 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率 [试验方法]	400 [ASTM D882]
工作温度	-70°C 至 +135°C
介电强度 [试验方法]	23 kV/mm [ASTM D876]
抗拉强度 [试验方法]	10.4 MPa [ASTM D882]
热冲击试验	4h/225°C
热老化后最小拉伸强度	7.3 MPa
热老化伸长率 (%)	170 %
收缩比	2:1
收缩后长度变化	+5%/-15%
收缩前直径 D	38.1 mm
完全收缩后直径 d	19.1 mm
最低收缩温度	+90 °C
最小包装单位	米
热老化试验 [试验方法]	168h/136°C [SAE-AS23053]

HF ✓

RoHS ✓