

Fiche technique

Numéro d'article :
302-30950

TL27-9.5/4.8



Famille de produits	Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine
Nom du produit	TL27, noir, sans halogène, en rouleau
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Allongement à la rupture [Méthode de test]	400 [ASTM D882]
Comportement à basse température [Méthode de test]	Pas de fissure [UL 224]
Contenu	100 m
Elongation au vieillissement thermique	170 %
Epais. paroi (WT)	0,48 mm
Qté par	bobine
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	10,4 MPa [ASTM D882]
Résistance aux chocs thermiques	Pas d'égouttement, Non liquide, Pas de fissure
Résistance minimale à la traction dans le temps	7,3 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	23 kV/mm [ASTM D876]
Temp. min. de rétreint °C	+90 °C
Températures d'utilisation °C	De -70 °C à +135 °C
Test de choc thermique	4h/225°C
Test de vieillissement thermique [Méthode de test]	168h/136°C [SAE-AS23053]
Ø expansé (D) min.	9,5 mm
Ø max. après rétreint (d)	4,8 mm
Variation longitudinale	+5% / -15%

HF ✓

RoHS ✓