

## Fiche technique

Numéro d'article :  
305-01602

HFT-A-1.6/0.8



|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Famille de produits                                | Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine               |
| Nom du produit                                     | HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau |
| Matière                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                            |
| Couleur                                            | Rouge (RD)                                              |
| Allongement à la rupture [Méthode de test]         | 400% [IEC 60684-2]                                      |
| Classe d'isolation                                 | B (VDE 0530)                                            |
| Comportement à basse température [Méthode de test] | Pas de fissure [IEC 60684-2]                            |
| Contenu                                            | 100 m                                                   |
| Élongation due au choc thermique                   | 390 %                                                   |
| Epais. paroi (WT)                                  | 0,40 mm                                                 |
| Homologation(s)                                    | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10                |
| N° de dossier UL                                   | E143529                                                 |
| Qté par                                            | mètre                                                   |
| Rapport de rétreint                                | 2:1                                                     |
| Résistance à la traction [Méthode de test]         | 14 MPa [IEC 60684-2]                                    |
| Résistance aux chocs thermiques                    | 13 MPa                                                  |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test]            | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                                  |
| Temp. min. de rétreint °C                          | +135 °C                                                 |
| Températures d'utilisation °C                      | De -55 °C à +135 °C                                     |
| Tenue au feu                                       | UL224 VW1                                               |
| Test de choc thermique                             | 4h/200°C                                                |
| Variation longitudinale                            | -5% max.                                                |
| Ø expansé (D) min.                                 | 1,6 mm                                                  |
| Ø max. après rétreint (d)                          | 0,8 mm                                                  |

RoHS

