

Fiche technique

Numéro d'article :
305-01638

HFT-A 16



Famille de produits	Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine
Nom du produit	HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Rouge (RD)
Allongement à la rupture [Méthode de test]	400% [IEC 60684-2]
Classe d'isolation	B (VDE 0530)
Comportement à basse température [Méthode de test]	Pas de fissure [IEC 60684-2]
Contenu	50 m
Élongation due au choc thermique	390 %
Epais. paroi (WT)	0,40 mm
Homologation(s)	UL 224 125 °C 600V
N° de dossier UL	E143529
Qté par	longueurs
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	14 MPa [IEC 60684-2]
Résistance aux chocs thermiques	13 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
Temp. min. de rétreint °C	+135 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Test de choc thermique	4h/200°C
Variation longitudinale	-5% max.
Ø expansé (D) min.	1,6 mm
Ø max. après rétreint (d)	0,8 mm

