

## Fiche technique

Numéro d'article :  
305-01640

**HFT-B-1.6/0.8**



|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>              | Gaine thermorétractable 2:1 flexible et transparente |
| <b>Nom du produit</b>                   | HFT-B - Sans halogène                                |
| <b>Matière</b>                          | Polyoléfine réticulée (PO-X)                         |
| <b>Couleur</b>                          | Transparent (CL)                                     |
| <b>Allongement à la rupture</b>         | 540%                                                 |
| <b>Classe d'isolation</b>               | B (VDE 0530)                                         |
| <b>Contenu</b>                          | 50 m                                                 |
| <b>Élongation due au choc thermique</b> | 540 %                                                |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                | 0,40 mm                                              |
| <b>Homologation(s)</b>                  | DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608      |
| <b>Qté par</b>                          | longueurs                                            |
| <b>Rapport de rétreint</b>              | 2:1                                                  |
| <b>Résistance à la traction</b>         | 25 MPa                                               |
| <b>Résistance aux chocs thermiques</b>  | 25 MPa                                               |
| <b>Rigidité diélectrique</b>            | 25 kV/mm                                             |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>        | +135 °C                                              |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>    | De -55 °C à +135 °C                                  |
| <b>Test de choc thermique</b>           | 4h/200°C                                             |
| <b>Variation longitudinale</b>          | -5% max.                                             |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>               | 1,6 mm                                               |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>        | 0,8 mm                                               |

