

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
305-02400

HFT-A-2.4/1.2



|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupa produktów                                         | Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory |
| Rodzina produktów                                       | HFT-A - samogasnące                                |
| Materiał                                                | Poliolefina usieciowana (PO-X)                     |
| Kolor                                                   | Czarny (BK)                                        |
| Certyfikaty/Dopuszczenia                                | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10           |
| Grubość ścianki (WT)                                    | 0,50 mm                                            |
| Ilość w                                                 | M                                                  |
| Ilość w opak.                                           | 400 m                                              |
| Klasa izolacji                                          | B (VDE 0530)                                       |
| Klasa palności                                          | UL 224 VW1                                         |
| Min. temp. obkurczania w °C                             | +135°C                                             |
| Numer pliku UL                                          | E143529                                            |
| Skurcz wzdluzny                                         | -5 % max.                                          |
| Stopień skurczu                                         | 2:1                                                |
| Śr. dostarczana (D)                                     | 2,4 mm                                             |
| Śr. po max. skurczu (d)                                 | 1,2 mm                                             |
| Temperatura robocza w °C                                | -55°C do +135°C                                    |
| Test szoku termicznego                                  | 4h/200°C                                           |
| Wydłużenie przy szoku termicznym (%)                    | 390 %                                              |
| Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]               | 400% [IEC 60684-2]                                 |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]             | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]            | 14 MPA [IEC 60684-2]                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa) | 13 MPA                                             |
| Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]     | niepękająca [IEC 60684-2]                          |

RoHS

