

Technische datasheet

Artikel Nummer
305-03202

HFT-A-3.2/1.6



Productgroep	Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren
Productfamilie	HFT-A - zelfdovend
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	rood (RD)
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning [Testmethode]	400% [IEC 60684-2]
Certificering	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/200°C
Hitteschok treksterkte (MPa)	13 MPa
Hitteschokverlenging (%)	390 %
Hoeveelheid per	M
Inhoud	100 m
Isolatieklasse	B (VDE 0530)
Krimpverhouding	2:1
Lage temperatuur testmethode	IEC 60684-2
Lengtekrimp	-5 % max.
Maat bij uitlevering Ø D	3,2 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+135 °C
Na vrije krimp Ø d	1,6 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [IEC 60684-2]
UL-File nummer	E143529
Wanddikte (WT)	0,50 mm

RoHS

