

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
305-04806

HFT-A-4.8/2.4



|                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                         | Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory |
| <b>Rodzina produktów</b>                                       | HFT-A - samogasnące                                |
| <b>Materiał</b>                                                | Poliolefina usieciowana (PO-X)                     |
| <b>Kolor</b>                                                   | Niebieski (BU)                                     |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                                | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10           |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                    | 0,50 mm                                            |
| <b>Ilość w</b>                                                 | M                                                  |
| <b>Ilość w opak.</b>                                           | 75 m                                               |
| <b>Klasa izolacji</b>                                          | B (VDE 0530)                                       |
| <b>Klasa palności</b>                                          | UL 224 VW1                                         |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                             | +135°C                                             |
| <b>Numer pliku UL</b>                                          | E143529                                            |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                                         | -5 % max.                                          |
| <b>Stopień skurczu</b>                                         | 2:1                                                |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                     | 4,8 mm                                             |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                                 | 2,4 mm                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                                | -55°C do +135°C                                    |
| <b>Test szoku termicznego</b>                                  | 4h/200°C                                           |
| <b>Wydłużenie przy szoku termicznym (%)</b>                    | 390 %                                              |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]</b>               | 400% [IEC 60684-2]                                 |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b>             | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                             |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]</b>            | 14 MPA [IEC 60684-2]                               |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)</b> | 13 MPA                                             |
| <b>Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]</b>     | niepękająca [IEC 60684-2]                          |

RoHS

