

## Ficha técnica

Código do artigo:  
305-04806

HFT-A-4.8/2.4



|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo de produto                                    | Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido |
| Família de Produto                                  | HFT-A - autoextinguível                       |
| Material                                            | Poliolefina reticulada (PO-X)                 |
| Cor                                                 | Azul (BU)                                     |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]            | 400% [IEC 60684-2]                            |
| Alongamento sob Choque Térmico                      | 390 %                                         |
| Classe de Isolamento                                | B (VDE 0530)                                  |
| Comportamento a baixa temperatura [Método de teste] | Sem fissuras [IEC 60684-2]                    |
| Conteúdo embalagem                                  | 75 m                                          |
| Especificações                                      | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10      |
| Flamabilid.                                         | UL224 VW-1                                    |
| Força de Tensão [Método de teste]                   | 14 MPa [IEC 60684-2]                          |
| Parede (WT)                                         | 0,50 mm                                       |
| Quantidade por                                      | metro                                         |
| Resistência à tração sob Choque Térmico             | 13 MPa                                        |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]                | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                        |
| Taxa de Encolhimento                                | 2:1                                           |
| Temperatura de Trabalho                             | -55 °C a +135 °C                              |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                   | +135 °C                                       |
| Teste de Choque Térmico                             | 4h/200°C                                      |
| UL-Número do Arquivo                                | E143529                                       |
| Variação Longitudinal após encolhimento             | -5% máx.                                      |
| Ø d máx. Contraído                                  | 2,4 mm                                        |
| Ø Mín. Fornecido                                    | 4,8 mm                                        |

RoHS

