

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
305-06402

HFT-A-6.4/3.2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory
Rodzina produktów	HFT-A - samogasnące
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czerwony (RD)
Certyfikaty/Dopuszczenia	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10
Grubość ścianki (WT)	0,60 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	75 m
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+135°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdluzny	-5 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	6,4 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,2 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test szoku termicznego	4h/200°C
Wydłużenie przy szoku termicznym (%)	390 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	400% [IEC 60684-2]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [IEC 60684-2]
Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)	13 MPA
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [IEC 60684-2]

RoHS ✓

