

Fiche technique

Numéro d'article :
305-06443

HFT-B-6.4/3.2



Famille de produits	Gaine thermorétractable 2:1 flexible et transparente
Nom du produit	HFT-B - Sans halogène
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Transparent (CL)
Allongement à la rupture	540%
Classe d'isolation	B (VDE 0530)
Contenu	50 m
Élongation due au choc thermique	540 %
Epais. paroi (WT)	0,60 mm
Homologation(s)	DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608
Qté par	longueurs
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction	25 MPa
Résistance aux chocs thermiques	25 MPa
Rigidité diélectrique	25 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+135 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Test de choc thermique	4h/200°C
Variation longitudinale	-5% max.
Ø expansé (D) min.	6,4 mm
Ø max. après rétreint (d)	3,2 mm



DEF STAN

MIL

NF F