

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
305-09519

HFT-B-9.5/4.8



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1, elastyczne i przezroczyste
Rodzina produktów	HFT-B - bezhalogenowe
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Certyfikaty/Dopuszczenia	DEF STAN 59-97/3, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608
Grubość ścianki (WT)	0,60 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	50 m
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Min. temp. obkurczania w °C	+135°C
Skurcz wzdluzny	-5 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	9,5 mm
Śr. po max. skurczu (d)	4,8 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test szoku termicznego	4h/200°C
Wydłużenie przy szoku termicznym (%)	540 %
Wydłużenie przy zerwaniu	540%
Wytrzymałość dielektryczna	25 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	25 MPA
Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)	25 MPA

HF ✓ RoHS ✓

DEF STAN MIL NF F