

技术数据表

产品编号

305-09545

HFT-A-9.5/4.8



产品名称	热缩比 2:1 彩色柔性管
产品分类	HFT-A 自熄
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黄绿色
UL文件号	E143529
包装数量	50 米
壁厚 WT	0.60 mm
低温试验试验方法	IEC 60684-2
断裂延伸率 [试验方法]	400% [IEC 60684-2]
工作温度	-55°C 至 +135°C
规格	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10
介电强度 [试验方法]	21 kV/mm [IEC 60684-2]
绝缘等级	B (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [IEC 60684-2]
热冲击拉伸强度 (MPa)	13 MPa
热冲击伸长率 (%)	390 %
热冲击试验	4h/200°C
收缩比	2:1
收缩后长度变化	最大 -5%
收缩前直径 D	9.5 mm
完全收缩后直径 d	4.8 mm
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+135 °C
最小包装单位	米

RoHS

