

## Materiale datablad

Varenummer  
305-38145

HFT-A-38.0/19.0



|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet |
| Produktserie                                                   | HFT-A selvslukkende                  |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)       |
| Farve                                                          | Grøn-gul (GNYE)                      |
|                                                                |                                      |
| Antal pr.                                                      | meter                                |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 21 kV/mm [IEC 60684-2]               |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 19,0 mm                              |
| Diameter før krymp (D)                                         | 38,0 mm                              |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                   |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                       |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [IEC 60684-2]                   |
| Forlængelse ved varmekok                                       | 390 %                                |
| Isoleringsklasse                                               | B (VDE 0530)                         |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                  |
| Længdeændring efter krymp                                      | -5 % maks.                           |
| Min. krympetemperatur                                          | +135 °C                              |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [IEC 60684-2]          |
| Pakkeindhold                                                   | 50 m                                 |
| Specifikation                                                  | CLASS 903201, UL 224                 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [IEC 60684-2]                 |
| Trækstyrke ved varmekok                                        | 13 MPa                               |
| UL fil nummer                                                  | E143529                              |
| Varmekok test                                                  | 4h/200°C                             |
| Vægttykkelse (WT)                                              | 1,00 mm                              |

