

## Fiche technique

Numéro d'article :  
305-76204

**HFT-A-76.0/38.0**



|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                                | Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine               |
| <b>Nom du produit</b>                                     | HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau |
| <b>Matière</b>                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                            |
| <b>Couleur</b>                                            | Jaune (YE)                                              |
| <b>Allongement à la rupture [Méthode de test]</b>         | 400% [IEC 60684-2]                                      |
| <b>Classe d'isolation</b>                                 | B (VDE 0530)                                            |
| <b>Comportement à basse température [Méthode de test]</b> | Pas de fissure [IEC 60684-2]                            |
| <b>Contenu</b>                                            | 25 m                                                    |
| <b>Élongation due au choc thermique</b>                   | 390 %                                                   |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                                  | 1,30 mm                                                 |
| <b>Homologation(s)</b>                                    | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10                |
| <b>N° de dossier UL</b>                                   | E143529                                                 |
| <b>Qté par</b>                                            | mètre                                                   |
| <b>Rapport de rétreint</b>                                | 2:1                                                     |
| <b>Résistance à la traction [Méthode de test]</b>         | 14 MPa [IEC 60684-2]                                    |
| <b>Résistance aux chocs thermiques</b>                    | 13 MPa                                                  |
| <b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b>            | 21 kV/mm [IEC 60684-2]                                  |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>                          | +135 °C                                                 |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                      | De -55 °C à +135 °C                                     |
| <b>Tenue au feu</b>                                       | UL224 VW1                                               |
| <b>Test de choc thermique</b>                             | 4h/200°C                                                |
| <b>Variation longitudinale</b>                            | -5% max.                                                |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                                 | 76,0 mm                                                 |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>                          | 38,0 mm                                                 |

RoHS

