

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
308-10903

HIS-A-9/3



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 w rolce
Rodzina produktów	HIS-A - z klejem
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Certyfikaty/Dopuszczenia	CSA
Grubość ścianki (WT)	1,00 mm
Ilość w	pudełku
Ilość w opak.	5 m
Klasa izolacji	A (VDE 0530)
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	9,0 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/158°C [UL 224]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	200 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	600 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	24 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	12 MPA

Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niepłynna, niekapiąca
---	------------------------------------

Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [UL 224]
--	----------------------

