技术数据表

产品编号
308-30306 HIS-3-3/1



产品名称	热缩比 3:1
产品分类	HIS-3
材料	聚烯烃，交联（PO-X）
颜色	蓝色

UL文件号	E143529
包装数量	10 米
壁厚 WT	0.55 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率 [试验方法]	800 [ASTM D2671]
工作温度	-55℃ 至 +135℃
规格	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
介电强度 [试验方法]	32 kV/mm [IEC 60243]
绝缘等级	B (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/250°C
热老化后最小拉伸强度	13 MPa
热老化伸长率（%）	400 %
热老化试验 [试验方法]	168h/175°C [UL 224]
收缩比	3:1
收缩后长度变化	+/-5%
收缩前直径 D	3.2 mm
完全收缩后直径 d	1.0 mm
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+100 °C
最小包装单位	个

RoHS

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。

created on 16. Mai 2025, 5:17 PM