

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
308-30306

HIS-3-3/1



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 w rolce
Rodzina produktów	HIS-3
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Niebieski (BU)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Grubość ścianki (WT)	0,55 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	10 m
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	3,2 mm
Śr. po max. skurczu (d)	1,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [UL 224]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	400 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	800 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	32 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	13 MPA

Zachowanie przy szoku termicznym	niepłynna, niekapiąca, niepękająca
---	------------------------------------

Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [UL 224]
--	----------------------

