

## Ficha técnica

Código do artigo:  
308-30610

**HIS-3-BAG-6/2**



|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                                    | Tubo termorretrátil 3: 1 em saco     |
| <b>Família de Produto</b>                                  | HIS-3 BAG                            |
| <b>Material</b>                                            | Poliolefina reticulada (PO-X)        |
| <b>Cor</b>                                                 | Preto (BK)                           |
| <b>Absorção de água</b>                                    | 0,15 %                               |
| <b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>              | 400 %                                |
| <b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b>            | 800 [ASTM D2671]                     |
| <b>Classe de Isolamento</b>                                | B (VDE 0530)                         |
| <b>Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]</b> | Sem fissuras [UL 224]                |
| <b>Comportamento sob Choque Térmico</b>                    | Sem fluido, Sem pingos, Sem fissuras |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                                  | 10 Peças                             |
| <b>Especificações</b>                                      | ANSI/UL 224                          |
| <b>Flamabilid.</b>                                         | UL224 VW-1                           |
| <b>Força de Tensão [Método de teste]</b>                   | 14 MPa [ASTM D2671]                  |
| <b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b>           | 13 MPa                               |
| <b>Parede (WT)</b>                                         | 0,65 mm                              |
| <b>Quantidade por</b>                                      | saco                                 |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>                | 32 kV/mm [IEC 60243]                 |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                                | 3:1                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                             | -55 °C a +135 °C                     |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>                   | +100 °C                              |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                             | 4h/250°C                             |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]</b>   | 168h/175°C [UL 224]                  |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>                                | E143529                              |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>             | +/-5%                                |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ø d máx. Contraído | 2,0 mm |
| Ø Mín. Fornecido   | 6,4 mm |

